



YachtCoatings

TECHNISCH BLAD

626. SCIROCCO NL

Aangroeiwerende ,onoplosbare verf en vrij van organische tinverbindingen, op basis van koperoxyduul. Het betreft een verbeterde en gemoderniseerde formule in vergelijking met het traditionele systeem. Doorgaans toegepast op werkboden verstrekt het een goed aangroeiwerend vermogen en is zowel voor zoet als voor zout water geschikt. Voor het verkrijgen van goede prestaties gedurende het gehele seizoen moeten 2 lagen product aangebracht worden.


Niet geschikt voor aluminium rompen.

Verpakking	0,75 - 2,5 - 5- 15 L
------------	----------------------


CHEMISCH-FYSISCHE GEGEVENS(bij 20°C)

Eigenschap	Mat
Kleur	Black.201 – RedDutch.176 – Dark Blue.118 – Light blue.111 Off Wit .001 – Red 193
Vaste stof gehalte	50 ± 2 %
Dichtheid	1,73 ÷ 1,77 g/cm ³
Vlampunt	36°C
Viscositeit	5.000 ÷ 9.000 cP
VOS	427 gr/L

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode		Verdunner/ Oplosmiddel reiniging werktuigen 703.000 (max. 3 %)
Droge verfilmdikte per laag	Standaard applicatiegebied	50- 70µm
	Aanbevolen	60 µm
Droge verfilmdikte per laag	Standaard applicatiegebied	100 - 140 µm
	Aanbevolen	120 µm
Theoretische dekking bij aangeduide dikte m ² /l	Applicatiegebiedbij aanbevolen dikte	8,3
Aanbevolen primers	Delta 3000 - Defender - Mistral Fondo	

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAKKEN

	Als de tijden verstreken zijn waarna een nieuwe laag aangebracht kan worden, het oppervlak wassen met zoetwater onder druk, alle olie- en vetsporen verwijderen, laten drogen, schuren, vervolgens met schone, droge lucht erop blazen en opnieuw een laatste laag primer aanbrengen. 2 lagen SCIROCCO NL op elkaar aanbrengen, of op aangroeiwerende verf van hetzelfde type, op voorwaarde dat dit intact en goed gehecht is. Op oude lagen aangroeiwerende verf van een ander of onbekend type moet een laag Mistral Fondo aangebracht worden (Niet geschikt voor aluminium rompen) .
---	---



YachtCoatings

TECHNISCH BLAD

626. SCIROCCO NL

DROOGTIJDEN

Temperatuur °C	10		15		20		30	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Nieuwe laag na	18 h	N.L.	12 h	N.L.	8 h	N.L.	4 h	N.L.
Tewaterlating na	48 h	30 d.	36 h	30 d.	30 h	30 d.	24 h	30 d.
Volledige vernetting na	7 dagen		7 dagen		7 dagen		7 dagen	

VOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN

Om condensvorming te voorkomen moet de temperatuur van de onderlaag minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt. Tijdens het aanbrengen en de periode van netvorming mag de omgevingstemperatuur niet lager dan 10°C en niet hoger dan 30°C zijn en mag de minimum temperatuur van de onderlaag niet lager zijn dan 5°C omdat het proces van netvorming bij lagere temperaturen aanzienlijk vertraagd wordt.

Er wordt in ieder geval afgeraden de verf aan te brengen wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 80%. Het is belangrijk de hygro-thermische parameters in de nabijheid van het te behandelen oppervlak te meten. Zorg voor adequate ventilatie wanneer de verf in gesloten ruimtes aangebracht wordt.

VEILIGHEIDSVOORCHRIFTEN



Houdt u aan de Nederlandse veiligheidvoorsschritten wet DPR 303 en 547 . Vermijd bijvoorbeeld elk contact van het product met de huid. Werk in goed geventileerde ruimten en gebruik afzuigkappen, ventilatoren en luchtafvoersystemen als in gesloten ruimtes gewerkt wordt. Gebruik tijdens het aanbrengen adequate beschermmiddelen (masker, handschoenen, bril, enz.). Lees vóór het gebruik de delen 7-8 van het veiligheidsinformatieblad.



YachtCoatings

TECHNISCH BLAD

626. SCIROCCO NL

OPMERKINGEN

INSTRUCTIES VOOR HET VEILIG WEGGOOIEN VAN HET BIOCIDEPRODUCT EN DE VERPAKKING

Lege verpakkingen die biocideproducten bevat hebben: de lege verpakkingen weggooiën in overeenstemming met de eisen van de wet inzake het weggooiën van dit type afval, door het bijvoorbeeld naar een recyclingcentrum te brengen. Verpakkingen die het niet gebruikte biocideproduct bevatten: het niet gebruikte product weggooiën in overeenstemming met de eisen van de wet inzake het weggooiën van dit type afval, door het bijvoorbeeld naar een recyclingcentrum te brengen. Het recyclen van de verpakkingen zal in dit geval verboden zijn.

Niet in het riool en in waterlopen lozen.

Lege verpakkingen en verpakkingen die het biocideproduct nog bevatten: de verpakking moet als gevaarlijk afval verwerkt worden op volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van het afval.

Niet in het riool en in waterlopen lozen.

Het blik van het product mag niet in de open lucht gelaten worden en moet bewaard worden bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C. Niet blootstellen aan de zon. Het aangebrachte product mag niet in aanraking komen met water en chemische producten of blootgesteld worden aan mechanische spanningen voordat de netvorming geheel plaatsgevonden heeft. De diktes van de vochtige verffilm hebben betrekking op het niet verdunde product. Deze waarde zal groter worden als het product verdund wordt. De hiervoor vermelde informatie is het resultaat van accurate laboratoriumtesten en praktijkervaringen. Omdat het product echter voornamelijk buiten de controle van de fabrikant gebruikt wordt, kan Boero Bartolomeo S.p.A. niet de kwaliteit ervan garanderen. De informatie die op dit blad staat, kan onderhevig zijn aan herzieningen van het Bedrijf. Extra opmerkingen worden vermeld bij de "algemene aanbevelingen". Raadpleeg voor dereferentienormen de legenda van de "technische bladen". Voor opheldering, bijwerkingen of meer informatie wordt aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met Boero Bartolomeo.

De huidige editie annuleert en vervangt alle vorige edities.