

# EPOMAR

700.604

## Descrizione

Stucco epossidico da rasatura, senza solvente, offre buona resistenza agli urti e per isolare dall'ingresso sia di solvente sia dell'acqua.

Facile da miscelare nei due componenti e da applicare con spatola o cazzuola ad un sottile strato di chiusura. Facile da levigare per ottenere una superficie liscia una volta indurita.

## Utilizzo

Stucco da rasatura utilizzato per la correzione di piccole irregolarità superficiali dello stucco a spessore. Adatto per l'uso su aree esterne, sopra e sotto la linea di galleggiamento. Utilizzato per il trattamento di rasatura di stucchi epossidici ad alto spessore come Epolight Win e Epoyacht. Può essere miscelato con Epolight Win, già catalizzato, per ottenere una diversa viscosità del prodotto.

## Informazioni

|                            |                                             |                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Aspetto                    | Opaco                                       |                         |
| Colori                     | .001 Light grey                             |                         |
| Lattaggi                   | 0,750 – 4 l (comp. A 2,6 l + comp. B 1,4 l) |                         |
| Solidi in Volume           | 100%                                        | ISO 3233-2              |
| Peso Specifico             | 1,40 g/cm <sup>3</sup>                      | ISO 2811-1              |
| Flash Point                | 61 °C                                       | ISO 3679                |
| Durezza Shore D reticolato | 65 ± 5                                      | ASTM D 2240 - ISO R.868 |
| COV                        | 115 g/l                                     | Calcolato               |
| Shelf Life                 | Comp. A 36 mesi<br>Comp. B 24 mesi          |                         |

## Applicazione

### SUPPORTI

Supporti correttamente stuccati o primerizzati con epossidici approvati, senza irregolarità superficiali di rilievo.

### PREPARAZIONE SUPERFICI

Applicare uno strato sottile (skim coat) su stucchi reticolati e carteggiati con carta di grana P120. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, grasso, olio e altre contaminazioni.

### Come applicare

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo/utensile | Cazzuola – Spatola – Stecche da rasatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Applicazione    | <p>Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla superficie.</p> <p>Miscelare manualmente i due componenti fino a ottenere un colore omogeneo.</p> <p>Applicare saldamente lavorandolo in strati sottili. Epomar deve essere levigato prima di ricoprire con se stesso. Carteggiare tra le mani indurite con carta vetrata grado P120 - P180.</p> <p>Rimuovere ogni polvere o sporco prima di ogni applicazione di Epomar.</p> <p>Per ulteriori informazioni, rivolgersi al l'ufficio o al rappresentante locale di Boero.</p> |

### Spessore del film per mano

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Spessore film secco per mano | Raccomandato: 300 µm<br>Massimo: 2.000 µm |
| Spessore film umido per mano | Raccomandato: 300 µm<br>Massimo: 2.000 µm |

# EPOMAR

700.604

## Informazioni supplementari sull'applicazione

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Resa teorica                   | A 300µm: 3,3 m <sup>2</sup> /l |
| Diluente                       | 693 Solo per pulizia utensili  |
| Induritore                     | 604.000C EPOMAR COMP.B         |
| Rapporto di catalisi in volume | 2:1                            |
| Rapporto di catalisi in peso   | 66:33                          |
| Pot-life a 20 °C               | 90 minuti                      |

## Compatibilità

### Prodotto precedente

Epilight Win, Epoyacht, Epilight EU, Delta 3000, Defender, Boeroguard, Delta UC HB

### Prodotto successivo

Delta UC HB, Epospray, Epoply

## Tempo di essiccazione

|                        | 10 °C | 15 °C    | 20 °C    | 25 °C | 30 °C    |
|------------------------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Carteggiatura          |       | 48 ore   | 24 ore   |       | 18 ore   |
| Reticolazione completa |       | 7 giorni | 7 giorni |       | 7 giorni |

## Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essiccazione:

Temperatura ambiente: minimo 10 °C, massimo 35 °C.

Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essiccazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).

Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.

Umidità relativa massima 85%.

La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

## Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

## Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

# EPOMAR

700.604

## ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO

Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio

portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI

Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

## Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce tutte quelle precedenti a questa.