

ALTURA TC

700.640

Tanım

Fırça uygulaması için özel olarak formüle edilmiş, iyi yayılma özelliğine sahip, uzun ömürlü parlak bir bitiş sunan, tek bileşenli, premium modifiye alkid son kat boya. Parlaklık ve renk dayanımı yüksektir.

Kullanım

Su hattı üstü boya sistemleri için parlak son kat boya; fırça ve püskürtme uygulamasına uygundur, geniş bir renk yelpazesi sunar. Dış ve iç alanlarda kullanıma uygundur.

Bilgi

Sonuç	Parlak	
Renk	.001 White ve Renk Kartelası	
Paket	0,75 – 2,5 l (sadece .001 Beyaz)	
Katı Madde Oranı	50 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1,08 – 1,12 g/cm³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	38 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	311 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	36 ay	

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tavsiye edilen ürünlerin uygulanmasından önce tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut boya/malzemeler kuru, hasarsız ve uyumlu olmalıdır. Yüzey hazırlığı ve temizlikte kullanılan hava kuru ve temiz olmalıdır.

BOYALI YÜZEYLER

Astarlar ve Ara Katlar: Temiz, kuru, hasarsız ve uyumlu astar veya ara katlar kullanılmalıdır. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için astar/ara katlar P320-P400 zımpara kağıdı ile homojen şekilde zımparalanmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
Konvansiyonel Püskürtme		Basınç 3,5 bar Nozul 1,2 – 1,4 mm
Havasız Püskürtme		Tavsiye Edilmez.

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 40 µm Standart Uygulama Aralığı: 30 - 40 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 80 µm Standart Uygulama Aralığı: 60 - 80 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 40 µm – 12,5 m ² /l
Tiner	703 – Rulo/ Fırça (10% max) 703 – Konvansiyonel Püskürtme (10% max)

ALTURA TC

700.640

Uygulama Notları

Ürünü iyice karıştırınız. Fazladan inceltme, film kalınlığının azalmasına ve kuruma süresinin uzamasına neden olur. Her katta hedeflenen toplam kalınlık, 2/3 ıslak üzerine ıslak uygulama ile elde edilmelidir.

Uyumluluk

Önceki Kat

Noxy, Giano, Defender

Sonraki Kat

N.A.

Kuruma Zamanları

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Kat Uygulama Aralığı	N.A.	N.A.	24 s	7 g	18 s	7 g	18 s	7 g
Zımparalama	N.A.	N.A.	48 s	48 s	48 s	48 s	48 s	48s
Tam Kürlenme	N.A.	N.A.	7 g	7 g	7 g	7 g	5 g	5 g

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun. Kat uygulama aralığı aşılmışsa, yüzeyin yüzeyel olarak zımparalanması gerekmektedir.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.



ALTURA TC

700.640

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSIDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kurlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.