

# ANCHORGUARD

700.625

## Tanım

Yeni gövdelerin hazırlanmış kompozit jelcoat yüzeylerine yapışma sağlamak için tek bileşenli anti-fouling astar.

## Kullanım

Su hattı altında yeni kompozit gövdelerde, tüm Boero anti-fouling ürünleri için yapışma astarı olarak kullanılmalıdır.

## Bilgi

|                       |                               |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| Sonuç                 | Mat                           |             |
| Renk                  | .027 Pembe                    |             |
| Paket                 | 0,75 – 2,5 l                  |             |
| Katı Madde Oranı      | 18 ± 2%                       | ISO 3233-2  |
| Özgül Ağırlık         | 1,19 – 1,23 g/cm <sup>3</sup> | ISO 2811-1  |
| Parlama Noktası       | 6 °C                          | ISO 3679    |
| Uçucu Organik Bileşik | 680 g/l                       | Hesaplanmış |
| Raf Ömrü              | 36 ay                         |             |

## Uygulama

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Kir, gres ve yağ kalıntılarının tamamı yüksek basınçlı tatlı su ile temizlenmelidir. Gerekirse uygun bir deterjan kullanılarak yağ giderme veya solvent ile temizlik yapılmalı ve tatlı su temizliği tekrarlanmalıdır. Kompozit yüzeyler, mum veya kalıp ayırıcı kaplamalardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Tavsiye edilen ürünlerin uygulanmasından önce tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey hazırlığı ve temizlikte kullanılan hava kuru ve temiz olmalıdır.

### Kompozitler:

Kompozitler, yüzey hazırlığına başlamadan önce tamamen kürlenmiş olmalıdır. P180 - P220 zımpara kağıdı kullanılarak mekanik zımparalama ile yüzeyde yüzeysel pürüzlülük sağlanmalıdır. İşlem görmüş yüzeye ilk kat, en geç 48 saat içinde uygulanmalıdır.

### Nasıl Uygulanır

|          |                                                                                     |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Standart |  | Fırça |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kuru Film Kalınlığı | Tavsiye Edilen: 15 µm<br>Standart Uygulama Aralığı: 10 - 20 µm  |
| Yaş Film Kalınlığı  | Tavsiye Edilen: 80 µm<br>Standart Uygulama Aralığı: 50 - 110 µm |

### Ek Uygulama Bilgileri

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Teorik Yayılma Oranı | Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı:<br>15 µm – 12 m <sup>2</sup> /l |
| Tiner                | 693 sadece alet temizliği için                                        |

# ANCHORGUARD

700.625

## Application notes

Fazla inceltme, film kalınlığının azalmasına ve kuruma süresinin uzamasına neden olur. Aşırı kalın uygulamalar ise boya tabakasının kabarmasına yol açabilir (gerekirse Islak Film Kalınlığı - WFT kontrolü yapılmalıdır).

## Uyumluluk

### Önceki Kat

N.A.

### Sonraki Kat

All Boero Anti-foulings

## Kuruma Zamanları

|                      |                       | 10 °C |      | 15 °C |      | 20 °C |      | 30 °C |      |
|----------------------|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                      |                       | Min   | Max  | Min   | Max  | Min   | Max  | Min   | Max  |
| Kat Uygulama Aralığı | Tek bileşenli ürünler | 8 s   | 24 s | 8 s   | 12 s | 4 s   | 6 s  | 2 s   | 4 s  |
|                      | Anti-Fouling Sistemi  | 6 s   | 24 s | 6 s   | 12 s | 4 s   | 6 s  | 2 s   | 4 s  |
| Tam Kurumasi         |                       | 72 s  | 72 s | 48 s  | 48 s | 24 s  | 24 s | 18 s  | 18 s |

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun. Kat uygulama aralığı aşılmışsa, yüzeyin yüzeysel olarak zımparalanması gerekmektedir.

## Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10 °C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

## Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

## Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

## BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

# ANCHORGUARD

700.625

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

## BIYOSIDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

## Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kurlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.