

BISE

700.635

Tanım

İki bileşenli, dokulu, poliüretan saten finisajlı son kat; yüksek aşınma ve hava koşullarına dayanıklılık sağlar. Ürün, kolay rulo uygulaması ile homojen ve dokulu bir görünüm sunar.

Kullanım

Güverte için kaymayı önleyici dokulu son kat boya.

Bilgi

Sonuç	Saten	
Renk	.001 Beyaz	
Paket	0,75 – 2,5 l	
Katı Madde Oranı	46 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1,34 – 1,38 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	39 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	473 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	Comp. A 36 ay Comp. B 24 ay	

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler, tavsiye edilen ürünlerin uygulanmasından önce temiz, kuru ve kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut boya/malzeme kuru, hasarsız ve uyumlu olmalıdır. Yüzey hazırlığı ve temizliği için kullanılan hava kuru ve temiz olmalıdır.

YENİ İNŞA

Kompozitler: Kompozitler, yüzey hazırlığına başlamadan önce tamamen kürlenmiş olmalıdır. P100 - P180 zımpara kağıdı ile mekanik olarak yüzeyde hafif pürüz oluşturulmalıdır. İşlem gören yüzeye ilk kat maksimum 48 saat içinde uygulanmalıdır.

BOYALI YÜZEYLER

Astarlar ve Ara Katlar: Temiz, kuru, hasarsız ve uyumlu astar veya ara katlar kullanılmalıdır. Üst üste boyama süreleri aşılsa, doğru yapışmayı sağlamak için yüzeyde hafif pürüz oluşturulmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
----------	---	---------------

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 100 µm Standart Uygulama Aralığı: 90 - 110 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 220 µm Standart Uygulama Aralığı: 200 - 250 µm

BISE

700.635

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 100 µm – 4,6 m ² /l
Pratik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 100 µm – 3,2 m ² /l
Tiner	Thinner P6g7 (5% max)
Sertleştirici	635.000C BISE COMP. B
Hacimce Karışım Oranı	4:1
Ağırlıkça Karışım Oranı	85:15
20°C'deki Karışım Ömrü	5 h

Uygulama Notları

Boyayı, bileşenleri doğru oranlarda karıştırarak hazırlayınız. Boyanın tasarlanmış korumasını azaltabilecek yanlış karışım oranlarını önlemek için tam set olarak karıştırılması tavsiye edilir. Daha az miktarda boya gerektiğinde, karışım oranı ölçü kabında daha küçük miktarlar hazırlanabilir.

Bileşenleri ayrı ayrı değil, karıştırılan ürünü seyreltiniz. Fazla inceltme, film kalınlığının azalmasına ve kuruma süresinin uzamasına neden olur.

Her kat için toplam kalınlık, 2 ila 3 kat ıslak üstüne ıslak (wet on wet) uygulama ile elde edilmelidir.

Kür ajanı nemden etkilenir, kutu sıkıca kapalı tutulmalıdır.

İki bileşenli ürünlerin fiziksel verileri, bileşenlerin karıştırıldıktan sonraki hali için geçerlidir.

Uyumluluk

Önceki Kat

Delta UC HB, Epoply, Undercoat Pro

Sonraki Kat

N.A.

Kuruma Zamanları

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Kat Uygulama Aralığı	N.A.	N.A.	8 s	48 s	6 s	24 s	4 s	24 s
Tam Kurlenme	N.A.	N.A.	7 g	7 g	7 g	7 g	5 g	5 g

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun. Kat uygulama aralığı aşılmışsa, yüzeyin yüzeyel olarak zımparalanması gerekmektedir.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kurlenme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kurlenme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

BISE

700.635

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.
Maksimum bağıl nem % 85%.
Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.
Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).
Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.
Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürleme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.