

DELTA UC HB

700.636

Tanim

Su hattı üzeri kullanım için yüksek film kalınlığına sahip, iki bileşenli epoksi son kat astar; mükemmel zımparalanabilirlik ve geniş bir zımpara süresi aralığı sunar. Bu ürün, sonraki kat uygulamalarından önce epoksi macunu sızdırmaz hale getirmek ve korumak için kullanılabilir.

Kullanım

Borda ve üst binada son kat sistemlerinin bir parçası olarak macunu sızdırmaz hale getirmek amacıyla kullanılan yüksek film kalınlığına sahip son kat astar. Kolay tadilat ve onarımlar için yüksek dolgulu astar olarak da kullanılabilir.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.051 Gri	
Paket	0,75 – 2,5 – 10 l (comp. A 8 l + comp. B 2 l)	
Katı Madde Oranı	50 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1,38 ± 0,02 g/cm³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	29 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	400 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	Comp. A 36 ay Comp. B 24 ay	

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler, önerilen ürünlerin uygulanmasından önce temiz, kuru ve kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut boya/macun/malzemeler kuru, hasarsız ve uyumlu olmalıdır. Yüzey hazırlığı ve temizlikte kullanılan hava kuru ve temiz olmalıdır.

COATED SURFACES

Astar: Temiz, kuru, hasarsız ve uyumlu astarlar. Katlar arası bekleme süresi aşılmışsa, yüzey P120-P180 zımpara derecesiyle eşit şekilde zımparalanmalıdır.

Macun: Yüzey P120-P180 zımpara derecesiyle eşit şekilde zımparalanmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
Konvansiyonel Püskürtme		Basınç 3,5 bar Nozul 1,7 – 1,9 mm
Havasız Püskürtme		Basınç 150 bar Nozul Ucu 17 – 21 mm

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 150 µm Standart Uygulama Aralığı: 100 – 200 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 300 µm Standart Uygulama Aralığı: 200 – 400 µm

DELTA UC HB

700.636

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 150 µm – 3.3 m2/l
Tiner	693 - Rulo/ Fırça (15% max) 693 - Standart Püskürtme/ Havasız Püskürtme: (15% max)
Sertleştirici	651.000C INDURENTE PER DELTA E EPOPLY
Hacimce Karışım Oranı	4:1
Ağırlıkça Karışım Oranı	86:14
20°C'deki Karışım Ömrü	8 h

Uygulama Notları

Bileşenleri doğru oranlarda karıştırarak boyayı hazırlayın.

Koruyucu performansın azalmasına yol açabilecek yanlış karışım oranlarından kaçınmak için tam setlerin (kitlerin) karıştırılması tavsiye edilir.

Daha az miktarda boyaya ihtiyaç duyulması durumunda, uygun oranlarda karışım hazırlamak için karışım oranı ölçekli bir kap kullanılabilir.

Yalnızca karıştırılmış ürün inceltilmelidir, bileşenler ayrı ayrı inceltilmemelidir.

Aşırı inceltme, daha düşük film kalınlığına ve daha yavaş kuruma süresine neden olur.

Kat başına toplam kalınlık, ıslak üzerine ıslak 2/3 katta elde edilmelidir.

Zımpara derecesi: P180 - P240. Zımpara adımlarında 2 adımdan fazla atlama yapılmamalıdır. En iyi sonuçları elde etmek için zımpara sıralaması takip edilmelidir.

Uygun zımparalama tekniği kullanılmalıdır: Manuel köşe zımparası, makine ile zımparalamadan önce yapılmalıdır. El ile yapılan zımparalama dikkatli bir şekilde, önerilen dereceden bir kademe daha ince zımpara ile yapılmalıdır.

İki bileşenli ürünlerin fiziksel verileri, yalnızca karıştırılmış ürün için geçerlidir.

Uyumluluk

Önceki Kat

Delta 300, Defender, Epomar, Epospray, Epolight EU

Sonraki Kat

Epoply, Undercoat PRO

Kuruma Zamanları

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Kat Uygulama Aralığı	24 sa	4 gn	24 sa	4 gn	18 sa	3 gn	8 sa	2 gn
Zımparalama	48 sa	48 sa	36 sa	36 sa	24 sa	24 sa	18 sa	18 sa
Tam Kurlenme	10 gn	10 gn	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn	5 gn	5 gn

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun.

DELTA UC HB

700.636

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabin kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.