

EPOXYCOQUE

700.260

Tanim

Solvent gerektirmeyen, hızlı kuruyan iki bileşenli epoksi macundur. Küçük onarım işleri için geliştirilmiş olup, kat başına maksimum 1 cm kalınlıkta uygulanabilir. Krem kıvamı sayesinde, uygun şekilde önerilen astarlarla hazırlanmış ahşap, demir, alüminyum ve fiberglass yüzeylerde yüksek kaliteli zımparalama işlemlerine olanak tanır. Su hattı altı ve üstü dahil olmak üzere teknenin her bölgesine uygulanabilir. Kuru ve ıslak koşullarda kolayca zımparalanabilir.

Kullanım

Küçük yüzey düzensizliklerini düzeltmek için kullanılan ince ve hızlı kuruyan yüzey tesviye macunudur. Su hattı altı ve üstü dahil olmak üzere dış alanlarda kullanıma uygundur. Onarımlarda son düzeltme işlemleri için kullanılır.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.001 Hafif fildişi	
Paket	0,5 l	
Katı Madde Oranı	100%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1,40 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	61 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	90 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	Comp. A 36 ay Comp. B 24 ay	

Uygulama

YÜZEY:

Doğru şekilde astarlanmış yüzeyler veya macunlanmış yüzeyler.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Onaylanmış ve kürlenmiş astarların üzerine uygulayın. Macun uygulamasından önce astarları P150–P180 zımpara derecesiyle hafifçe zımparalayın. Zımparalama sonrasında, ilgili Teknik Şartnameye göre mevcut astarın minimum kuru film kalınlığı (DFT) korunmalıdır. Zımpara sırasında alt yüzey açığa çıkarsa, ilave astar katları uygulanmalıdır.

Yüzey temiz, kuru ve toz, gres, yağ ile diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Yöntem/Araç	Mala – Spatula Bıçağı - Saptula
Uygulama	Yüzeydeki tüm kirleticileri temizleyin. İki bileşeni elle karıştırarak homojen bir renk elde edene kadar iyice karıştırın. Ürünü küçük, çalışılabilir alanlarda ve pot-life süresini kontrol ederek, ince katmanlar halinde sıkıca uygulayın. Epoxycoque, kendi üzerine yeniden kaplanmadan önce mutlaka zımparalanmalıdır. Kürlenmiş katlar arasında P150 – P180 zımpara derecesiyle zımparalama yapılmalıdır. Her Epoxycoque uygulamasından önce yüzeydeki toz ve kir mutlaka temizlenmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Boero ofisinizle veya temsilcinizle iletişime geçin.

EPOXYCOQUE

700.260

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 300 µm Maximum: 2000 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 300 µm Maximum: 2000 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	At 300 µm: 3,3 m²/l
Tiner	693 Yalnızca ekipman temizliği için.
Sertleştirici	260.000C – EPOXYCOQUE COMP. B
Hacimce Karışım Oranı	1:1
Ağırlıkça Karışım Oranı	60:40
20°C'deki Karışım Ömrü	30 dk

Uyumluluk

Önceki Kat

Delta 3000, Defender, Boeroguard

Sonraki Kat

Delta UC HB, Epospray, Epoply

Kuruma Zamanları

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Zımparalama		6 sa	4 sa	3 sa	2 sa
Tam Kürlenme		7 gn	7 gn	7 gn	7 gn

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

EPOXYCOQUE

700.260

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSIDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALIMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSIDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALIMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kurlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.