

ORION PRIMER

700.664

Tanim

Bir bileşenli, kromat içermeyen pervane astarı, pervaneler, miller ve arka tahrikler üzerinde iyi yapışma sağlar.

Kullanım

Bronz, paslanmaz çelik ve hafif alaşımlı pervaneler, miller ve tahrikler üzerinde kullanım için tavsiye edilir.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.071 Green	
Paket	0,25 l	
Katı Madde Oranı	20 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1,12 – 1,16 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	1 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	703 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	36 ay	

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kir, yağ ve gres izlerini yüksek basınçlı tatlı su ile temizleyin. Gerekirse uygun bir deterjan veya çözücü ile de yağ giderme işlemi yapın ve tatlı su temizliğini tekrar edin. Uygulama öncesinde tüm yüzeylerin temiz, kuru ve kirleticilerden arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzey hazırlığı ve temizlik için sağlanan hava kuru ve temiz olmalıdır.

Yeni inşaa

Alüminyum: Uygun aşındırıcı diskler (P24 - P80 arası) ile mekanik temizlik yaparak, düzgün bir pürüzlülük elde edene kadar temizleyin. Hazırlanan yüzeye ilk katı, gerekli standartları kaybetmemek için mümkün olan en kısa sürede uygulayın.

Bronz: Uygun aşındırıcı diskler (P80) ile mekanik temizlik yaparak, düzgün bir pürüzlülük elde edene kadar temizleyin, ancak temel malzeme pürüzlülüğünü aşmamaya dikkat edin. Hazırlanan yüzeye ilk katı, gerekli standartları kaybetmemek için mümkün olan en kısa sürede uygulayın.

Paslanmaz Çelik: Uygun aşındırıcı diskler (P24 - P36 arası) ile mekanik temizlik yaparak, düzgün bir pürüzlülük elde edene kadar temizleyin. Hazırlanan yüzeye ilk katı, gerekli standartları kaybetmemek için mümkün olan en kısa sürede uygulayın.

Bakım

Alüminyum: Mevcut tüm boyayı çıkarın ve uygun aşındırıcı diskler (P24 - P80 arası) ile mekanik temizlik yaparak, düzgün bir pürüzlülük elde edene kadar temizleyin. Hazırlanan yüzeye ilk katı, gerekli standartları kaybetmemek için mümkün olan en kısa sürede uygulayın.

Bronz: Mevcut tüm boyayı çıkarın ve uygun aşındırıcı diskler (P80) ile mekanik temizlik yaparak, düzgün bir pürüzlülük elde edene kadar temizleyin, ancak temel malzeme pürüzlülüğünü aşmamaya dikkat edin. Hazırlanan yüzeye ilk katı, gerekli standartları kaybetmemek için mümkün olan en kısa sürede uygulayın.

Paslanmaz Çelik: Mevcut tüm boyayı çıkarın ve uygun aşındırıcı diskler (P24 - P36 arası) ile mekanik temizlik yaparak, düzgün bir pürüzlülük elde edene kadar temizleyin. Hazırlanan yüzeye ilk katı, gerekli standartları kaybetmemek için mümkün olan en kısa sürede uygulayın.

ORION PRIMER

700.664

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
Konvansiyonel Püskürtme		Basınç 3,5 bar Nozul 1,2 – 1,4 mm

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 10 µm Standart Uygulama Aralığı: 10 - 20 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 50 µm Standart Uygulama Aralığı: 50 - 100 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 10 µm – 20 m ² /l
Tiner	693 - Rulo/Fırça (3% max) 693 - Konvansiyonel Püskürtme : (3% max)

Uyumluluk

Önceki Kat

N.A.

Sonraki Kat

Orion Extra

Kuruma Zamanları

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Kat Uygulama Aralığı	2 sa	8 sa	2 sa	5 sa	2 sa	5 sa	1 sa	2 sa
Zımparalama	7 sa	7 sa	5 sa	5 sa	5 sa	5 sa	4 sa	4 sa
Tam Kürlenme	10 gn	10 gn	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn	5 gn	5 gn

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

ORION PRIMER

700.664

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kurlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.