

PITTURA PER COPERTA

700.960

Tanim

Tek bileşenli, yüksek aşınma direncine sahip, modifiye alkid son kat boya; iyi parlaklık ve renk dayanımı sağlar. Geniş bir astar yelpazesine karşı iyi esneklik ve yapışma özelliğine sahiptir.

Kullanım

Tek bileşenli boya sistemlerinde, güverte, sintine ve aşınmaya maruz kalan bölgeler için dayanıklı son kat boya.

Bilgi

Sonuç	Parlak	
Renk	.071 Green - .171 Red	
Paket	2,5 l	
Katı Madde Oranı	55 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1,10 – 1,15 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	39 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	345 g/l	Calculated
Raf Ömrü	36 ay	

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler, önerilen ürünlerin uygulanmasından önce temiz, kuru ve kirlenici maddelerden arınmış olmalıdır. Mevcut boya/malzemeler kuru, hasarsız ve uyumlu olmalıdır. Yüzey hazırlığı ve temizlik için kullanılan hava kuru ve temiz olmalıdır.

BOYALI YÜZEYLER

Astarlar ve Ara Katlar: Temiz, kuru ve hasarsız, uyumlu astar veya ara katlar. Katlar arası bekleme süresi aşılmışsa, uygun yapışma sağlamak için yüzeye yüzeysel pürüzlülük kazandırılmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
Konvansiyonel Püskürtme		Basınç 3,5 bar Nozul 1,2 – 1,4 mm
Havasız Püskürtme		Tavsiye Edilmez

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 40 µm Standart Uygulama Aralığı: 40 - 50 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 73 µm Standart Uygulama Aralığı: 73 - 90 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 40 µm – 13,7 m ² /l
Tiner	703 - Rulo/ Fırça (5% max) 703 - Konvansiyonel Püskürtme: (5% max)

PITTURA PER COPERTA

700.960

Uygulama Notları

Ürünü iyice karıştırın.

Fazladan inceltme, daha düşük film kalınlığına ve daha yavaş kuruma süresine neden olur.

Kat başına toplam kalınlık, 2/3 yaş üzerine yaş uygulamayla elde edilmelidir.

Uyumluluk

Önceki Kat

Noxy, Giano, Defender

Sonraki Kat

N.A.

Kuruma Zamanları

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Kat Uygulama Aralığı			32 sa	7 gn	24 sa	7 gn	18 sa	7 gn
Tam Kurlenme			7 gn	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kurlenme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kurlenme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kurlenme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

PITTURA PER COPERTA

700.960

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.