

STUCCO VELOX

706.332

Tanim

Stucco Velox, tek bileşenli boya sistemlerinde gövde ve borda bölgelerinde, kat başına maksimum bir milimetre kalınlığa kadar düzgünleştirme işlemleri için önerilen tek bileşenli bir macundur. Sürekli veya kesintili suya daldırmaya maruz kalan boya sistemlerinde uygulanamaz. Bir milimetreden daha kalın uygulamalar, tek bileşenli üst yapı ve borda boya sistemlerinde katman çatlaklarına neden olabilir. Stucco Velox, Noxy, Altura TC ve Fishermar gibi sentetik astar ve son kat boyalarla kaplanabilir.

Kullanım

Fine fairing compound used for correction of small surface irregularities. Suitable for use on exterior areas, above waterline. Used for finishing treatments in repairs.

Küçük yüzey düzensizliklerini düzeltmek için kullanılan ince macundur. Su hattı üstü dış alanlarda kullanıma uygundur. Tamiratlarda son kat düzeltme işlemleri için kullanılır.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.153 White	
Paket	0.75 kg	
Katı Madde Oranı	45 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1.95 ÷ 2.00 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	28 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	288 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	36 ay	

Uygulama

YÜZEY:

Doğru şekilde astarlanmış yüzeyler veya macun.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ürün, no. 80/120 zımpara kâğıdı ile zımparalanmış astar ve son katlar üzerine uygulanmalıdır. Eski boya sistemlerinin yenilenmesi durumunda, yüzey önce yağdan arındırılmalı, ardından ek bir zımparalama işlemi uygulanmalıdır.

Yüzey temiz, kuru ve toz, gres, yağ ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Method/Tool	Mala – Spatula Bıçağı - Zımpara şeridi / Düzleme tahtası - Saptula
Application	Ürün inceltici eklenmeden, spatula ile elle uygulanmalıdır. Maksimum 1 mm kalınlığında, homojen tek bir kat olarak uygulanmalıdır. Zımpara işleminden önce ürün en az 24 saat kurumaya bırakılmalıdır (no 150/180 zımpara kâğıdı ile).

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 0 - 1000 µm Maximum: 1000 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 0 - 1000 µm Maximum: 1000 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	At 1000 µm: 1 m ² /l
Tiner	693 Yalnızca ekipman temizliği için kullanılır.

STUCCO VELOX

706.332

Uyumluluk

Önceki Kat

Mistral Fondo, Noxy

Sonraki Kat

Giano, Mistral Fondo, Noxy

Kuruma Zamanları

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Zımparalama	48 sa	36 sa	24 sa	24 sa	24 sa
Tam Kürlenme	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabin kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

STUCCO VELOX

706.332

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.