

ALTURA UV MATT

700.648

Tanim

Tek bileşenli, alkid-üretan esaslı mat şeffaf vernik; deniz ortamına karşı yüksek direnç, UV kararlılığı ve üstün parlaklık dayanımı sunar.

Kullanım

Tüm ahşap yüzeylerde, iç mekânlarda ve dış ortamda açıkta kalan alanlarda mat vernik olarak kullanılması tavsiye edilir.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.000 Renksiz	
Paket	0,75 l	
Katı Madde Oranı	45 ± 2%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	0,90 – 0,94 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	32 °C	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	379 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	36 ay	

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ahşabın nem oranı %18'in altında olmalıdır. Tavsiye edilen ürünlerin uygulanmasından önce tüm yüzeyler tamamen temiz, kuru, yağdan, kirlenici maddelerden ve eski boyalardan arındırılmış olmalıdır.

YENİ İNŞA

Tamamlayıcı zımparalama için P120 - P180 zımpara kağıdı kullanınız. Kir, yağ, reçine kalıntılarının tamamı temizlenmelidir. Ahşap gözeneklerinde kalan toz veya kir kalıntılarını, kuru hava veya alkol kullanarak özel bir dikkatle gideriniz. Ürün uygulamasından 24 saat sonra, P320-P400 zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayınız.

BAKIM

Kir, gres ve yağ kalıntılarının tamamı yüksek basınçlı tatlı su temizliği ile giderilmelidir. Gerekirse yağ giderme veya solvent temizliği yapılmalı ve ardından tatlı su temizliği tekrarlanmalıdır. Tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Eski koyu su lekeleri T-Bleaching veya alternatif olarak %80'lik hidrojen peroksit ile giderilmelidir. Gevşek veya zayıf yapışmış boya ve vernikler, P180 - P240 zımpara kağıdı ile zımparalanarak temizlenmelidir. Ahşap parçalar yapıştırılmış ise, zımparalama her iki yönde yapılmalıdır. Ahşap gözeneklerinde kalan toz veya kir kalıntılarının kuru hava veya alkol ile giderilmesine özel önem verilmelidir.

Katlar arasında Scotch-Brite ince kalınlıkta zımparalama yapılmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
Konvansiyonel Püskürtme		Basınç 3,5 bar Nozul 1,2 – 1,4 mm

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 30 µm Standart Uygulama Aralığı: 20 - 30 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 70 µm Standart Uygulama Aralığı: 45 - 70 µm

ALTURA UV MATT

700.648

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 30 µm – 15 m ² /l
Tiner	703 – Rulo/ Fırça (15% max) 703 – Konvansiyonel Püskürtme (15% max)

Uygulama Notları

İlk kat ALTURA UV MATT, %5-15 oranında inceltilmelidir. Kat sayısı, ahşabın emiciliğine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 2 ile 5 arasında olacaktır.

Genel Notları

Verilen tekrar boyama süreleri yaklaşık olup, uygulanan gerçek kalınlık, hava koşulları, boya planı ve projenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

Uyumluluk

Önceki Kat

Biowood - Polywood

Sonraki Kat

N.A.

Kuruma Zamanları

	10 °C		15 °C		20 °C		30 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Kat Uygulama Aralığı	N.A.	N.A.	24 s	7 g	18s	7 g	16 s	7 g
Zımparalama	N.A.	N.A.	36 s	36 s	24 s	24 s	24 s	24 s
Tam Kurlenme	N.A.	N.A.	7 g	7 g	7 g	7 g	5 g	5 g

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kurduğundan emin olun.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kurlenme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 15°C, maksimum 30 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kurlenme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 80%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kurlenme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabin kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

ALTURA UV MATT

700.648

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.