

EPOMAR

700.604

Tanim

Solventsiz, epoksi esaslı ince macun; iyi darbe direnci sağlar ve hem solvent hem de su geçişini engeller. İki bileşeni karıştırması kolaydır; spatula veya mala ile ince bir kapatma katı olarak uygulanabilir. Kurlendikten sonra düzgün bir yüzey elde etmek üzere kolayca zımparalanabilir.

Kullanım

Macunların küçük yüzey düzensizliklerini düzeltmek için kullanılan ince yüzey tesviye macunudur. Su hattı üstü ve altındaki dış alanlarda kullanıma uygundur. Epolight Win, Epolight EU ve Epoyacht gibi yüksek film kalınlığına sahip epoksi macunların son düzeltme işlemlerinde kullanılır. Her iki ürün de sertleştirildikten sonra, farklı bir ürün kıvamı elde etmek amacıyla Epolight Win ile karıştırılabilir.

Bilgi

Sonuç	Mat	
Renk	.001 Açık Gri	
Paket	0.750 – 4 l (comp. A 2.6 l + comp. B 1.4 l)	
Katı Madde Oranı	100%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	1.40 ± 0.05 g/cm³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	61 °C	ISO 3679
Tam Kurlenmiş Shore D Değeri	65 ± 5	ASTM D 2240 - ISO R.868
Uçucu Organik Bileşik	115 g/l	Hesaplanmış
Raf Ömrü	Comp. A 36 ay Comp. B 24 ay	

Uygulama

YÜZEY:

Epoksi macunlar veya onaylı epoksi astarlarla düzgün şekilde tesviye edilmiş, belirgin yüzey düzensizlikleri bulunmayan yüzeyler.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kurlenmiş ve P120 zımpara derecesiyle zımparalanmış epoksi macunların üzerine ince bir kaplama (skim coat) olarak uygulanmalıdır. Yüzey temiz, kuru ve toz, gres, yağ ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Yöntem/Araç	Mala – Spatula Bıçağı - Zımpara şeridi / Düzleme tahtası - Saptula
Uygulama	Yüzeydeki tüm kirleticileri temizleyin. İki bileşeni elle karıştırarak homojen bir renk elde edene kadar iyice karıştırın. İnce bir kaplama (skim coat) olarak uygulayın ve yüzeye sıkıca yedirerek yayın. Epomar, kendi üzerine yeniden kaplanmadan önce mutlaka zımparalanmalıdır. Kurlenmiş katlar arasında P120 - P180 zımpara derecesiyle zımparalama yapılmalıdır. Her Epomar uygulamasından önce yüzeydeki toz ve kir mutlaka temizlenmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Boero ofisinizle veya temsilcinizle iletişime geçin.

EPOMAR

700.604

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

Kuru Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 300 µm Maximum: 2000 µm
Yaş Film Kalınlığı	Tavsiye Edilen: 300 µm Maximum: 2000 µm

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	At 300 µm: 3,3 m²/l
Tiner	693 Yalnızca ekipman temizliği için.
Sertleştirici	604.000C EPOMAR COMP.B
Hacimce Karışım Oranı	2:1
Ağırlıkça Karışım Oranı	66:33
20°C'deki Karışım Ömrü	90 dk

Uyumluluk

Önceki Kat

Epilight Win, Epoyacht, Epilight EU, Delta 3000, Defender, Boeroguard, Delta UC HB

Sonraki Kat

Delta UC HB, Epospray, Epoply

Kuruma Zamanları

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Zımparalama	/	48 sa	24 sa	21 sa	18 sa
Tam Kurlenme	/	7 gn	7 gn	7 gn	7 gn

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kurlenme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 15°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kurlenme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kurlenme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

EPOMAR

700.604

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.