

EPOXYCOQUE

700.260

Descrizione

Stucco bicomponente epossidico a rapida essiccazione che non necessita di alcun solvente. Creato per piccoli lavori di riparazione, può essere applicato con uno spessore massimo di 1 cm per passata. Grazie alla sua consistenza cremosa, permette di eseguire trattamenti leviganti di alta qualità ma di ampiezza limitata, su superfici in legno, ferro, alluminio e fibra di vetro adeguatamente preparate con i primer consigliati. Può essere applicato su qualsiasi parte dello scafo sia sopra sia sotto la linea di galleggiamento. Facile da carteggiare in condizioni asciutte e umide.

Utilizzo

Stucco veloce da rasatura fine utilizzato per la correzione di piccole irregolarità superficiali. Adatto per l'uso su aree esterne, sopra e sotto la linea di galleggiamento. Utilizzato per i trattamenti di finitura nelle riparazioni.

Informazioni

Aspetto	Opaco	
Colori	.001 Light ivory	
Lattaggi	0,50 l	
Solidi in Volume	100%	ISO 3233-2
Peso Specifico	1,40 ± 0,05 g/cm ³	ISO 2811-1
Flash Point	61 °C	ISO 3679
COV	90 g/l	Calcolato
Shelf Life	Comp. A 36 mesi Comp. B 24 mesi	

Applicazione

SUPPORTI

Supporti correttamente stuccati o primerizzati.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

Applicare su primer approvati reticolati. Procedere a leggera carteggiatura del primer prima dell'applicazione dello stucco con carta vetrata P150-P180. Lo spessore secco per mano minimo del primer esistente, come da specifiche tecniche pertinenti, deve rimanere dopo la levigatura. Se il substrato è esposto durante la levigatura, si devono applicare ulteriori strati di primer. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, grasso, olio e altre contaminazioni.

Come applicare

Metodo/utensile	Cazzuola - Spatola
Applicazione	Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla superficie. Mescolare manualmente i due componenti fino a ottenere un colore omogeneo. Applicare saldamente lavorandolo in strati sottili, Epoxycoque deve essere levigato prima di ricoprire con se stesso. Carteggiare tra le mani reticolate con carta vetrata grado P150 - P180. Rimuovere ogni polvere o sporco prima di ogni applicazione di Epoxycoque. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio o al rappresentante locale di Boero.

Spessore del film per mano

Spessore film secco per mano	Raccomandato: 300 µm Massimo: 2.000 µm
Spessore film umido per mano	Raccomandato: 300 µm Massimo: 2.000 µm

EPOXYCOQUE

700.260

Informazioni supplementari sull'applicazione

Resa teorica	A 300µm: 3,3 m2/l
Diluyente	693 Solo per pulizia utensili
Induritore	260.000C – EPOXYCOQUE COMP. B
Rapporto di catalisi in volume	1:1
Rapporto di catalisi in peso	60:40
Pot-life a 20 °C	30 minuti

Compatibilità

Prodotto precedente

Delta 3000, Defender, Boeroguard

Prodotto successivo

Delta UC HB, Epospray, Epoply

Tempo di essiccazione

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Carteggiatura	/	6 ore	4 ore	3 ore	2 ore
Reticolazione completa	/	7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni

Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essiccazione:

Temperatura ambiente: minimo 15 °C, massimo 35 °C.

Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essiccazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).

Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.

Umidità relativa massima 85%.

La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

EPOXYCOQUE

700.260

Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO

Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio

portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI

Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce tutte quelle precedenti a questa.