

GRIP ANTISKID 621

700.621001 Extra
700.621011 Medium
700.621021 Course

Descrizione

Sfere antiscivolo in polietilene resistenti all'abrasione con basso peso specifico.

Utilizzo

Fornisce proprietà antiscivolo a ponti e altre aree antiscivolo, adatte per finiture mono e bicomponenti, vernici e primer. Da miscelare con la vernice prima dell'applicazione o da spargere su applicazioni fresche.

Informazioni

Aspetto	Polvere	
Colori	Bianco	
Lattaggi	001 Extra 0,15 kg 011 Medium 1l 021 Course 1l	
Dimensione particelle	Extra 300µm Medium 600µm Course 850µm	
Solidi in Volume	100%	ISO 3233-2
Peso Specifico	0,86 – 0,90 g/cm ³	ISO 2811-1
Flash Point	N.A.	ISO 3679
COV	N.A.	Calcolato
Shelf Life	60 mesi	

Miscelazione

Preparare la vernice secondo la sua proporzione di miscelazione. Aggiungere 4-5% di Grip Antiskid 621 in peso alla vernice catalizzata, massimo sino al 10%. Mescolare bene fino ad ottenere una miscela uniforme. Applicare la miscela con pennello, rullo o spruzzo convenzionale (è necessario un diametro ugello grande). Deve essere mescolato frequentemente per mantenere le particelle omogenee nella miscela.

Condizioni durante l'applicazione

Durante l'applicazione e l'essiccazione:

Temperatura ambiente: minimo 10 °C, massimo 35 °C.

Temperatura minima del supporto 10 °C (se durante l'essiccazione la temperatura scende al di sotto dei 10 °C, la ricopertura richiede un ulteriore tempo).

Evitare la formazione di condensa; la temperatura superficiale deve essere almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada.

Umidità relativa minima 35%, massima 70%

La zona di verniciatura deve essere ben ventilata, durante l'applicazione e l'essiccazione.

Stoccaggio

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria e a temperature estreme. Per massimizzare la durata di conservazione nella latta, controllare che il contenitore sia chiuso durante l'immagazzinamento e che la temperatura sia compresa tra 5 °C e 35 °C.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.



YACHT COATINGS

GRIP ANTISKID 621

700.621001 Extra

700.621011 Medium

700.621021 Course

Norme di sicurezza

Rispettare le disposizioni stabilite dalle norme locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto con la pelle, operare in luoghi ben ventilati e, se in aree chiuse, utilizzare aspirapolvere, ventilatori e convogliatori d'aria. Durante l'applicazione utilizzare DPI adeguati - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc.). Prima di utilizzare, leggere le sezioni 7-8 della SDS.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DELL'IMBALLAGGIO

Imballaggi vuoti contenenti biocidi: smaltimento degli imballaggi vuoti secondo le disposizioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti, ad esempio portandoli al centro di riciclaggio.

Imballaggi contenenti il biocida non utilizzato: smaltire il prodotto non utilizzato conformemente alla legge sullo smaltimento di tali rifiuti, ad esempio portandolo a un centro di riciclaggio; in questo caso è vietato riciclare gli imballaggi. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CONTENENTI BIOCIDI E DEGLI IMBALLAGGI

Contenitori vuoti e contenitori che contengono ancora il biocida: gli imballaggi devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non svuotare in fogne o corsi d'acqua.

Avvertenze

I valori indicati nella presente scheda tecnica possono presentare lievi variazioni da un lotto all'altro. Il prodotto applicato non deve venire a contatto con acqua, sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima del completamento della reticolazione. Lo spessore del film umido si riferisce al prodotto non diluito. In caso di diluizione, questo valore aumenta. Le informazioni di cui sopra sono il risultato di accurate prove di laboratorio e di esperienza pratica, tuttavia, poiché il prodotto viene utilizzato prevalentemente al di fuori del controllo del produttore, Boero Bartolomeo S.p.A. può solo garantire la loro qualità. Le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente Boero Bartolomeo S.p.A. per ricevere assistenza. La presente scheda annulla e sostituisce tutte quelle precedenti a questa.