



GRIP ANTISKID 621

700.621001 Extra

700.621011 Medium

700.621021 Course

Description

Billes de polypropylène antidérapantes à poids spécifique et résistantes à l'abrasion.

Utilisation

Grip Antiskid 621 offre des propriétés antidérapantes sur les platelages et autres zones antidérapantes, adaptées aux couches de finition mono ou bicomposant, aux vernis et aux primaires. À mélanger avec la peinture avant application ou à saupoudrer sur une peinture fraîche.

Informations

Finition	Poudre	
Couleur	Blanc	
Conditionnements	001 Extra 0,15 kg 011 Medium 1l 021 Course 1l	
Granulométries disponibles	Extra 300µm Medium 600µm Course 850µm	
Extrait sec en Volume	100%	ISO 3233-2
Poids Spécifique	0,86 – 0,90 g/cm ³	ISO 2811-1
Point éclair	N.A.	ISO 3679
COV	N.A.	Calculé
DLUO	60 mois	

Mélange

Préparer la peinture en suivant son rapport de mélange. Ajouter de 4-5% à 10% maximum de Grip Antiskid 621 en poids à la peinture catalysée. Mélanger soigneusement jusqu'à obtention d'un mélange uniforme. Appliquer le mélange au pinceau, au rouleau ou avec un équipement de pulvérisation conventionnel (buse de grand diamètre requise). Remuer fréquemment pour que les particules restent uniformément réparties dans le mélange.

Conditions pendant l'application

Pendant l'application et le séchage:

Température ambiante: minimum 10 °C, maximum 35 °C.

Température minimale du sujet: 10 °C (si pendant le séchage la température descend en dessous de 10 °C, le délai de sera plus long). Afin d'éviter la formation de condensation, la température de la surface doit être au moins 3 °C au-dessus du point de rosée.

Humidité relative maximale 85%. La zone de peinture doit être bien ventilée pendant l'application et le séchage/durcissement.

Stockage

Il est recommandé d'éviter l'exposition à l'air et aux températures extrêmes. Pour maximiser la durée de conservation dans la boîte, vérifier que le contenant est fermé pendant le stockage et que la température est entre 5 °C et 35 °C. Éviter l'exposition directe au soleil.

Règles de Sécurité

Respecter les dispositions établies par la réglementation locale sur la santé et la sécurité au travail. Éviter le contact avec la peau, opérer dans des lieux bien ventilés et, si dans des zones confinées, utiliser des aspirateurs, des ventilateurs et des convoyeurs aériens. Pendant l'application utiliser des EPI appropriés - Équipements de Protection Individuelle (masques, gants, lunettes, etc.). Avant utilisation, lire les sections 7-8 de la FDS.



YACHT COATINGS

GRIP ANTISKID 621

700.621001 Extra

700.621011 Medium

700.621021 Course

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES PRODUITS BIOCIDES ET DES EMBALLAGES

Emballages vides contenant des produits biocides: élimination de l'emballage vide selon les exigences de la loi sur l'élimination des déchets, par exemple en les apportant au centre de recyclage. Emballages contenant le produit biocide inutilisé : éliminer le produit non utilisé conformément à la loi sur l'élimination de ces déchets, par exemple en l'apportant à un centre de recyclage, le recyclage de l'emballage est interdit dans ce cas. Ne pas vider dans les égouts ou les cours d'eau.

INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS BIOCIDES ET DES EMBALLAGES

Contenants vides et contenants contenant encore le produit biocide: l'emballage doit être éliminé comme déchet dangereux sous la pleine responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas vider dans les égouts ou les cours d'eau.

Avertissement

Les valeurs indiquées dans la présente fiche technique peuvent avoir de légères variations d'un lot à l'autre. Le produit appliqué ne doit pas entrer en contact avec l'eau, des produits chimiques ou être soumis à un stress mécanique avant le durcissement complet. L'épaisseur du film humide se réfère au produit non dilué. En cas de dilution, cette valeur augmente. Les informations ci-dessus résultent de tests de laboratoire précis et d'une expérience pratique, cependant, puisque le produit est principalement utilisé hors du contrôle du fabricant, Boero Bartolomeo S.p.A. peut seulement garantir leur qualité. Les informations contenues dans cette fiche peuvent être sujettes à révision par la Société. Pour des clarifications, des mises à jour ou de plus amples informations, il est recommandé de contacter directement Boero Bartolomeo S.p.A. La présente fiche technique annule et remplace toute autre précédente à celle-ci.