



GRIP ANTISKID 621

700.621001 Extra
700.621011 Medium
700.621021 Course

Tanim

Düşük özgül ağırlığa sahip, aşınmaya dayanıklı, kaydırmaz polipropilen tanecikler.

Kullanım

Güverte ve diğer kaymaz yüzeylerde kaymazlık özelliği sağlamak amacıyla kullanılır; tek ve iki bileşenli son kat boyalar, vernikler ve astarlar ile uyumludur. Uygulama öncesinde boyaya karıştırılarak ya da taze boya katı üzerine serpilerek uygulanabilir.

Bilgi

Sonuç	Toz	
Renk	Beyaz	
Paket	001 Extra 0,15 kg 011 Medium 1l 021 Course 1l	
Partikül boyutu	Extra 300µm Medium 600µm Course 850µm	
Katı Madde Oranı	100%	ISO 3233-2
Özgül Ağırlık	0,86 – 0,90 g/cm ³	ISO 2811-1
Parlama Noktası	N.A.	ISO 3679
Uçucu Organik Bileşik	N.A.	Hesaplanmış
Raf Ömrü	60 ay	

Mixing

Boyayı, karışım oranına uygun şekilde hazırlayın. Katalizlenmiş boyanın ağırlıkça %4-5'i oranında Grip Antiskid 621 ekleyin; maksimum oran %10'dur. Karışım homojen hale gelene kadar iyice karıştırın. Karışımı fırça, rulo veya uygun büyüklükte meme açıklığına sahip geleneksel sprey ekipmanı ile uygulayın. Taneciklerin karışım içinde eşit dağılmış şekilde kalmasını sağlamak için uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çığ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



YACHT COATINGS

GRIP ANTISKID 621

700.621001 Extra

700.621011 Medium

700.621021 Course

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.